

Спецификация изделия

ДОБАВКА К ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТНОЙ СМЕСИ “MACFIX”

Описание

Добавка MACFIX® – смесь флюсов, полимеров и битумных вяжущих, специально созданных для дозирования на заводе асфальтового покрытия, для изменения характеристики холодной асфальтной смеси.

Добавка MACFIX® придает битумной эмульсии много уникальных свойств и преимуществ, особенно по отношению обрабатываемости, удобность хранения, являющаяся ремонтным материалом долговечности не менее двух лет.

Применяемость

Добавки MACFIX® могут быть использованы для производства разных типов щебеночных дорожных покрытий, применяемых в ямочном ремонте, для выполнения сечений и выбоин в асфальте и бетоне автострад интенсивного движения транспорта. Холодный асфальт может быть складирована навалом, извне, в течение не менее 2 лет, в любых метеорологических условиях, сохраняя превосходные свойства обрабатываемости, независимо от обстоятельств.

Добавка MACFIX® может быть применена независимо от метеорологических условий и температур, от -25°C до 45°C, а представляет возможность применения даже дождем. Нет необходимости использовать специальное оборудование, как например укладчики асфальтобетонной смеси или уплотнители, однако такое оборудование может быть использовано, в случае оно легкодоступное.

- Возможно дозировать прямо в линии, с мешалкой от 1,000кг сс
- Нет необходимости предварительного смешивания с битумом
- Резервуары для хранения не блокируются от нормального использования
- Возможность применения местных заполнителей или битума
- Является изделием, несодержащимся растворителя и не представляющим опасности
- Имеет высокую температуру вспышки, в целях безопасности
- Низкая температура обработки, в пользу окружающей среды.

Охрана труда. Безопасность и охрана среды

Необходимо использовать добавки MACFIX® в соответствии с указаниями Справочного листка безопасности изделия, представленного компанией Macismo International, страницы 1-4.

Спецификация

Физические свойства

Свойство	Единица измерения	Метод испытания	Спецификация
Плотность при 15°C	кг/м ³	IP 160	910 макс.
Вязкость при 40°C	cSt	IP 71	7.0 макс.
Горячая точка	°C	T.A.G.	115 мин.
Перегонка	°C	IP 123	IBP230 мин. FBP 365 макс.
Цвет и внешний вид			Темноцветная жидкость

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Материал	Дозировка	Производственные температуры
Битум	3 – 6%	100 – 165°C
Добавка MACFIX	1.1 – 1.4%	20 – 40°C
Чистая смесь заполнителя	94 – 97%	60 – 100°C

Примечание: Специфические подробности о производстве указаны в "Производственной процедуре изделия MACFIX"

КЛАССИФИКАЦИЯ СМЕШАННЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ

сито по стандартам BS	4.75 mm	2.36mm	1.18mm	600um	300um	150um	75um
% перехода	35 - 100	10 - 40	0 - 10	0 - 5	0 - 5	0 - 2	0 - 1.5

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Упаковка	нетто	брутто	м ³
IBC (шпательный)	900 кг	1000 кг	1.38
Бочки (4 на плиточном конвейере)	185 кг	200 кг	0.34

Добавки MACFIX® необходимо хранить в закрытых контейнерах, в сухих пространствах, при температурах от -25°C до 45°C на не более 2 лет. Легкое периодическое смешивание необходимо для того, чтобы обеспечить смеси определенную устойчивость.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТ: info@macismo.com