

LANGFRISTIGE AUGENBLICKLICHE REPARATUREN

Die Bitumenemulsion MACFIX ist eine andere Gruppe von abgestuften Makadamen, die ideal für augenblickliche und schnelle Reparaturen der Bitumen- oder Zementflächen ist.

Verfügbar mit Dicken von 6mm und 10 mm kann die Bitumenemulsion MACFIX® zur Wiederherstellung von Strassen, Gehwegen, zur Ausbesserung, Rehabilitation und Schaffung vorübergehender Oberflächen.

Die Bitumenemulsion MACFIX® bietet eine sofortige Lösung für die Utilitätsgruben und Ausschnitte auf den Strassen, Autobahnen, Parkplätzen und noch andere Oberflächen.

Die Bitumenemulsion MACFIX® ist eine Mischung von durchdringendem Bitumen, Zusatzstoffen und gut ausgesuchten Aggregaten.

Warum Soll Man Die Bitumenemulsion MACFIX® Benutzen?

SICHER UND EINFACH ZU VERWENDEN

Emulsia bitumosa MACFIX® wird kalt angewendet und sicher bei der Verwendung. Die vorläufige Mischung ist nicht nötig.

Die Bitumenemulsion **WIRD VIELEN FUNKTIONEN GERECHT**

- Sie bessert die Gruben der Bitumenflächen aus
- Sie stellt die Gräben auf befahrbaren Oberflächen wieder her.
- Schnell und einfach zu verwenden

WIDERSTANDSFÄHIG

Die minimale Lagerzeit der Bitumenemulsion MACFIX® beträgt zwei Jahre.

VORTEIL

Die Bitumenemulsion MACFIX® ist in versiegelten 25 kg schweren Tüten, in Säcken von 1 Tonne oder auf Lager im Bausch und Bogen verfügbar.

Die Verarbeitungsfähigkeit kann auch bei niedrigen Temperaturen, durch die einfache Vermischung der Bitumenemulsion MACFIX® in der eigenen Verpackung gesichert werden.

Vorbereitungen

Die zu reparierenden Flächen müssen sauber sein, ohne Materialabfällen oder Wasser.

Es kann eine Emulsion- oder Lösungsmittelschicht als Grund aufgetragen werden; obwohl eine schnelle Wiederherstellung ohne Ausschnitte, Grundlösungen oder Schutzschichten auf Ränder ausgeführt werden kann.

Anwendbarkeit

Füllen Sie das Loch mit Bitumenemulsion MACFIX® auf, und sichern Sie sich, dass alle Ecken gefüllt sind, und die Oberfläche etwas höher als den umgebenden Bereich ist; bei niedrigen Temperaturen empfiehlt man die Emulsion langsamer aufzutragen; dies wird die Bearbeitungsfähigkeit verbessern.

Verdichten Sie das Material bis zu der umgebenden Zone mit einem manuellen Stock oder einem Verdichter/Kompressor. Für grosse Oberflächen oder tiefe Schitte verwenden Sie eine Rüttelplatte oder einen Kompressor, der die Wassertrommel leicht befeuchtet. Wenn die Auffüllung nicht vollständig ist, gibt man vom Produkt noch dazu und man planiert die Emulsion.

Es ist empfehlenswert, dass die tiefen Strichen in Schichten von 40-50 mm gebaut werden, dadurch erzielt man sich eine besser verdichtete Struktur.

Die Bitumenemulsion MACFIX® wird der Strichumrisslinie folgen, die Reparatur sofort ausführen und flexibel für eine gewisse Zeit nach der Anwendung bleiben, aber sie ist sofort befahrbar.

Geschwindigkeit Der Anwendung

Die Tabelle von unten führt die annähernde Rate der Anwendung von Bitumenemulsionsschichten MACFIX® mit verschiedenen Dicken. Die Deckungsfähigkeit der Bitumenemulsion MACFIX® kann von Faktoren sowie: die Dichte und die Aggregatenmenge, die Unterschicht und der Endstand der Verdichtung beeinträchtigt werden. Auf unregelmässigen Oberflächen sollen dickere Schichten aufgetragen werden.

Mitteldicke der Strasse (mm) - Bitumenemulsion MACFIX® (m²/t)

20.....	22 bis 28
30.....	15 bis 19
40.....	11 bis 15
50.....	9 bis 12
60.....	8 bis 10
75.....	6 bis 8
100.....	4 bis 6

Sicherheit

Für vollständige Informationen mit Bezug auf die Sicherheitsmassnahmen lesen Sie bitte das Merkdatenblatt Macsimo hinsichtlich der Sicherheit. Macismo.