

RIPARAZIONI INSTANT A LUNGO TERMINE

L'emulsione bituminosa MACFIX® rappresenta un gruppo diverse da macadam gradati che è ideale per le riparazioni instant e rapide delle superfici bituminose o in cemento.

Disponibile in due 2 spessori di 6 mm e 10 mm, l'emulsione bituminosa Macfix® può essere utilizzata per la riparazione delle strade, marciapiedi, rattoppamenti, per la riabilitazione e la creazione di superfici temporanee.

L'emulsione bituminosa Macfix® offre una soluzione immediata per i buchi e gli scollamenti utilitari sulle strade, parcheggi ed altre superfici.

L'emulsione bituminosa Macfix® rappresenta una combinazione di bitume penetrante, additivi ed aggregati ben selezionati.

Perche' Utilizzare L'emulsione Bituminosa Macfix®?

SICURA E FACILE DA UTILIZZARE

L'emulsione bituminosa Macfix® si applica a freddo ed è sicura all'utilizzo. Non è necessaria la mescolatura preliminaria.

MULTIFUNZIONALE

- Rattoppa i buchi sulle superfici bituminose
- Rifacimento delle trincee sulle superfici trafficabili
- Rapido e facile da utilizzare

RESISTENTE

L'emulsione bituminosa Macfix® ha una durata di deposito di minimo 2 anni.

VANTAGGIO

L'emulsione bituminosa Macfix® è disponibile in sacchetti sigillati di 25 chili di una tonnellata o in depositi, in polvere (non imballato)

La capacità di lavorazione può essere assicurata anche a basse temperature, mediante semplice mescolatura dell'emulsione bituminosa Macfix® nel proprio imballaggio.

Preparazioni

La superficie da riparare deve essere pulita, senza residui di materiale o zone con acqua.

Può essere applicato un strato di emulsione o solvente come base; anche se una riparazione rapida può essere realizzata senza scollamenti, soluzioni di base o strato protettivo ai margini.

Applicabilita'

Riempite il buco di emulsione bituminosa Macfix®, assicurandovi che tutti gli angoli sono riempiti e che la superficie è leggermente più alta della zona che la circonda; in condizioni di basse temperature, è consigliabile l'applicazione più lenta dell'emulsione, questa cosa migliorerà il grado di lavorazione del prodotto.

Compattate il materiale fino al livello dell'area che lo circonda utilizzando un bastone manuale o un campattatore / compressore. Per le grandi superfici o sezioni profonde, usate una lastra vibrante o compressore che inumidisce leggermente il tamburo con acqua. Se il riempimento non è stato fatto interamente, si aggiunge prodotto e si fa il livellamento.

È consigliabile che i rattoppi profondi siano costruiti da strati di 40-50 mm, in modo tale da risultare una struttura ben compattata.

L'emulsione bituminosa Macfix® prederà la forma dei rattoppi e creerà una riparazione immediata, restando flessibile per un periodo più lungo previa applicazione, però può essere trafficata immediatamente.

Velocita' Di Applicazione

La tabella sotto riportata presenta il tasso approssimativo di applicazione degli strati di emulsione bituminosa Macfix®, diversi spessori. La capacità di copertura dell'emulsione bituminosa Macfix® può essere influenzata dai fattori, come ad esempio, la densità e la quantità di aggregati, il tipo di sostrato e lo stato finale della compattazione. Sulle superfici irregolari devono essere applicati strati più grossi

Lo spessore medio della strada (mm) – emulsione bituminosa Macfix® (m²/t)

20.....	22 fino a 28
30.....	15 fino a 19
40.....	11 fino a 15
50.....	9 fino a 12
60.....	8 fino a 10
75.....	6 fino a 8
100.....	4 Fino A 6

Sicurezza

Per informazioni esaustive relative alle misure di sicurezza, vi preghiamo di leggere la scheda Macismo contenente dati sulla sicurezza. rheit. Macismo.