

СРОЧНЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Холодная асфальтная смесь MACFIX® представляет собой щебеночным покрытием замедленного действия, идеальное для срочных, высококачественных ремонтов битумных или бетонных поверхностей.

Существующая в толщинах 6мм и 10мм, холодная битумная эмульсия применяется для ремонта проезжих частей дороги и пешеходных дорожек, для ямочного ремонта, для восстановления и создания временных поверхностей.

Битумная эмульсия MACFIX® предоставляет немедленное решение для ремонта текущих сечений выбоин дорожного покрытия на улицах, шоссе, площадок для парковки и многих других поверхностях.

Битумная эмульсия MACFIX® является смесью проникающего битума, присадок и выбранных заполнителей.

ПОЧЕМУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БИТУМНУЮ ЭМУЛЬСИЮ MACFIX®?

НАДЕЖНАЯ И УДОБНАЯ В РАБОТЕ

Битумная эмульсия MACFIX® применяется в холодном виде и надежная в обращении. Смешивания не требуется.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

- Ямочный ремонт битумных поверхностей
- Восстановление канав на поверхностях уличного движения
- Легкое и удобное использование

ДОЛГОВЕЧНАЯ

Битумная эмульсия MACFIX® представляет долговечность при длительном хранении не менее 2 лет.

УДОБНАЯ

Битумная эмульсия MACFIX® доступна в закрытых мешках 25кг, в мешках навалом 1 тонны или в грузе навалом.

Удобнообрабатываемость может быть обеспечена в холодной погоде, простым смешиванием битумной эмульсии MACFIX® в упаковке.

Подготовка

Ремонтируемая поверхность должна быть чистой и свободной от всякого сыпучего материала или стоячей воды.

В качестве битумного связующего слоя покрытия можно применить слой эмульсии или растворителя; однако, срочный ремонт можно выполнить без всяких вырубки, битумного связующего слоя покрытия или боковых набивочных масс.

ПРИМЕНЕНИЕ

Наполните яму битумной эмульсией MACFIX®, проверяя, что все углы наполнены и что поверхность слегка выше чем окружающая зона; в условиях низких температур рекомендуется покрыть эмульсией медленнее, так как это улучшит обрабатываемость изделия.

Уплотнить материал до окружающего уровня, употребляя ручную трамбовку или уплотнитель/вал. Для больших поверхностей или глубоких участков, использовать вибрационную плиту или волну, легко увлажняя барабан водой. В случае наполнение не было достаточно, добавить изделие и уплотнить до выравнивания.

Рекомендуется выполнить глубокие ремонты в слоях 40-50 мм, так как в результате получится более компактную структуру.

Битумная эмульсия MACFIX® приобретают контур выбоин и создаст срочный ремонт. Тот останется гибким определенный период времени после применения, НО позволит сразу движение.

КГЛЩВЩДСТВО О СТЕПЕНИ РАСШИРЕНИЯ

Вышеуказанная таблица показывает приблизительная степень распространения в покрытии слоев битумной эмульсии MACFIX® различной толщины. Укрывистость битумной эмульсии MACFIX® может быть под влиянием таких факторов, как плотность и расположение заполнителей, тип подслоя и окончное состояние уплотнения. На более нерегулярных подстилках необходимо применять более толстые слои.

Средняя толщина дорожного покрытия (мм) биумной эмульсии MACFIX® (м²/т)

20.....	22 до 28
30.....	15 до 19
40.....	11 до 15
50.....	9 до 12
60.....	8 до 10
75.....	6 до 8
100.....	4 до 6

БЕЗОПАСНОСТЬ

Для полной информации, смотреть Справочный листок безопасности изделия Macismo.